



BRANOtect Basic (AIII)

Płyn antykorozyjny



■ BRANOGuard

Tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne dla przemysłu motoryzacyjnego oraz przemysłu budowy maszyn i obróbki metali.

■ Charakterystyka

BRANOtect Basic to środek zapobiegający korozji o rzadkiej konsystencji wykonany z rafinatów oleju mineralnego, destylatów ropy naftowej i dodatków antykorozyjnych. BRANOtect Basic nie zawiera ani silikonu, ani lanoliny. Produkt ten wyróżnia się swoją doskonałą płynnością, dobrymi właściwościami smarnymi oraz wysoką wypornością wilgotności.

BRANOtect Basic to wszechstronna pomoc w radzeniu sobie z częściami metalowymi. Środek ten odkłada się na wszystkich powierzchniach metalowych w postaci niezwykle cienkiej warstwy, która stanowi jednak bardzo skuteczne, tymczasowe zabezpieczenie przed korozją. Warstwa preparatu pełnie wzdłuż górnych powierzchni metalowych, wypełniając pęknięcia, szczeliny i pory oraz wypierając osiadłą tam wilgoć.

BRANOtect Basic smaruje wszystkie metalowe powierzchnie ślizgowe i części ruchome.

■ Zastosowanie i dozowanie

BRANOtect Basic to środek antykorozyjny stosowany na czas transportu i przeznaczony do wszystkich powierzchni metalowych, produktów masowych, detali precyzyjnych, elementów konstrukcyjnych, maszyn, wyposażenia, narzędzi, narzędzi pomiarowych, przyrządów stykowych i wszelkich części ruchomych.

Stosowany jest też jako środek konserwujący pomiędzy niektórymi etapami pracy, na czas magazynowania elementów w trakcie procesu, na przykład procesu produkcji, w weekendy, święta lub na zakończenie danego etapu. Służy również jako środek pomocniczy podczas montażu w pracy.

Ze względu na swoją zdolność pełzania, BRANOtect Basic potrafi odrdzewić mocno zapiekle śruby. Kolejne obszary zastosowania tego środka to gospodarstwo domowe oraz naprawa i konserwacja pojazdów.

BRANOtect Basic należy nakładać poprzez zanurzenie, malowanie lub natrysk. Po nałożeniu zostawić do odparowania na 1–2 godziny. Nie nakładać na gorące części.

BRANOtect Basic powinien być stosowany w sposób opisany wyżej (pakowanie / zabezpieczenie pewnych rodzajów elementów metalowych). W przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

■ Zakres ochrony


BRANOtect Basic nadaje się do wszystkich metali.

■ Kompatybilność

BRANOtect Basic nie niszczy większości tworzyw sztucznych i lakierów. Zalecane jest badanie jego kompatybilności z bitumem i wyrobami gumowymi.

BRANOpac Solutions with System (Rozwiązania z systemem)

Istnieje wybór pomiędzy trzema rozwiązaniami oferowanymi przez firmę Branopac: BRANOpac Basic, Premium lub Customized, w zależności od potrzeb.



Branopac
Solutions with System

BRANOtect Basic (AIII)

Informacje o produkcie

■ Forma dostawy

Pojemniki 10, 20, 50 lub 200 litrów; puszki sprayu 400 ml.

■ Przechowywanie

Nie przechowywać w miejscu narażonym na silne promieniowanie słoneczne. Pojemniki powinny być zawsze zamknięte.

■ Bezpieczeństwo użytkowania

Według zarządzenia dotyczącego substancji szkodliwych, BRANOtect jest preparatem niebezpiecznym. Jest on szkodliwy dla zdrowia. Połknięcie preparatu może spowodować uszkodzenie płuc (R65). Nie wdychać jego wyziewów w postaci gazu / dymu / pary / aerozolu (S23). Chronić skórę przed kontaktem z nim (S24). W przypadku połknięcia, nie próbować wymiotować. Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę (S62). Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

■ Usuwanie

Ze względu na to, że nałożony preparat BRANOtect Basic tworzy cienką powłokę, można go usuwać stosując normalne procedury czyszczące i odtłuszczające, jeśli będzie to w ogóle konieczne.

■ Okres zabezpieczenia

Trwałość zabezpieczenia zależy od klimatu, poziomu zanieczyszczenia powietrza i stopnia zanieczyszczenia powierzchni metalu.

Podane niżej okresy należy traktować orientacyjnie:

- | | |
|--|------------------|
| - w odpowiednim opakowaniu, wewnątrz budynku | 12 - 24 miesięcy |
| - w odpowiednim opakowaniu, na dworze | 6 - 12 miesięcy |
| - na dworze, pod dachem | 4 - 8 tygodni |

■ Szczegóły techniczne

Gęstość w temperaturze +20 °C:	0,81 g/cm ³
Grubość powłoki:	około 2µm
Rodzaj powłoki:	oleista
Czas powstawania warstwy:	około 2 godzin
Wydajność:	około 180 m ² /l
Temperatura zapłonu:	61°C
Klasyfikacja zagrożenia (VbF):	AIII
Rozpuszczalnik bazowy:	Specjalny gatunek benzyny pozbawionej związków aromatycznych

■ Utylizacja

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi recyklingu i unieszkodliwiania odpadów (Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetzes) oraz rozporządzeniami, które są stosowane wraz z nimi, zużyty preparat BRANOtect zalicza się do odpadów niebezpiecznych.

Może być dostarczany do odpowiednich zakładów i wykorzystywany w celach energetycznych lub utylizowany.

Podane informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Nie są one wiążące i mogą wymagać dostosowania do lokalnych wymogów. Firma nie ponosi za nie odpowiedzialności. Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.branopac.com



Branopac
Solutions with System

BRANOpac GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 18-20
35423 Lich, Germany
Tel: +49 6404 9142-0
Fax: +49 6404 9142-700
E-Mail: info@branopac.com